



Définition Peinture acrylique pour bardage de finition satinée

Domaines d'emploi

- Intérieur/Extérieur
- Application sur bardages de tous types en travaux neufs ou de rénovation
- Application directe sur bardages prélaqués en bon état

Spécificités

- Produit applicable directement sur tous types de bardages (Polyester, Polyester silicone, Plastisol® en bon état)
- Applicable sur acier galvanisé ou aluminium après une couche de SIGMAPRIME ULTRA en impression
- Mono composant

Points forts

- Facile d'application
- Excellente adhérence sur tous les types de bardages
- Excellente tenue des teintes vives dans le temps
- Absence de reprise (même sur grande surface)

Caractéristiques	Aspect du film sec	:	Satiné
	Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	35% (±5%) sous 60°
	Extrait sec en volume (en blanc)	:	40 % (± 2 %)
	Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,11 (± 0,05) g/cm ³
	Rendement moyen	:	8 à 10 m ² /L
	Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)	:	
	Sec au toucher	:	2 h
	Hors poussière	:	1 h
	Recouvrable	:	8h
	Teintes	:	Blanc, teintes du nuancier CHROMATIC®, teintes RAL®
	Conditionnements	:	10L



Mise en œuvre

Supports admissibles

Préparation des fonds

Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 (Réf. DTU 59.1).

Systèmes d'application

- **Bardage prélaqué en bon état** : Dégraissage, lessivage, rinçage complet et séchage complet puis 2 couches de SIGMABARDAGE.
- **Bardage prélaqué abîmé aux arêtes** : Dégraissage, lessivage, Rinçage soigné, séchage complet, grattage intensif à nue des parties abîmées, brossage, dépoussiérage puis 1 couche de SIGMAPRIME ULTRA (dilué à 5%) puis 2 couches de SIGMABARDAGE.
- **Bardage brut non peint** : Dégraissage, dérochage à l'acide phosphorique (laisser agir au maximum 10min), rinçage soigné, séchage complet puis 1 couche de SIGMAPRIME ULTRA puis 2 couches de SIGMABARDAGE.
- Ne pas appliquer sans impression sur support présentant de la rouille.

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre 10 mm, pistolet sans air (buse 13 à 17/1000ème, pression 180 à 210 bars)

Dilution

Rouleau, pistolet : 0 à 5% d'eau

Nettoyage du matériel

Eau

Observations

Conditions limites d'application:

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Ne pas appliquer par une température extérieure inférieure à 5 °C et une humidité relative supérieure à 80 %. La température du support doit être comprise entre 10 et 30 °C sur support non condensant et de 3 °C au dessus du point de rosée.

Il est nécessaire de bien mélanger le produit avant utilisation afin de garantir son homogénéité.

Classification

AFNOR: NF T 36 005 - Famille I - Classe 7b2

COV: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient maximum 110 g/L COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : C

Conservation

2 ans en emballage hermétique d'origine non ouvert.

Hygiène et Sécurité

La fiche technique et la fiche de données de sécurité sont disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr