



CHROMATIC®



Définition Peinture acrylique pour bardage de finition satinée

Domaines d'emploi

- Intérieur/Extérieur
- Application sur bardages de tous types en travaux neufs ou de rénovation
- Application directe sur bardages prélaqués en bon état

Spécificités

- En système multicouche sur bardage en bon état de type polyester, polyester silicone, Plastisol®
- Applicable sur acier galvanisé ou aluminium après une couche de SIGMAPRIME MÉTAL en impression

Points forts

- Produit applicable directement sur tous types de bardages (Polyester, Polyester silicone, Plastisol® en bon état...)
- Mono-composant
- Facile d'application
- Excellente adhérence sur tous les types de bardages

Caractéristiques

Aspect du film sec	:	Satiné
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	40 % (± 5 %) sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc)	:	45 % (± 2 %)
Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,34 (± 0,05) g/cm ³
Rendement moyen	:	7 à 11 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
Sec au toucher	:	1 h
Hors poussière	:	0,5 h
Recouvrable	:	8 h
Teintes	:	Blanc, teintes du nuancier CHROMATIC®, teintes RAL®
Conditionnements	:	10 L



Mise en œuvre

Préparation des fonds

Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 (Réf. DTU 59.1).

Systèmes d'application

- **Bardage prélaqué en bon état** : Dégraissage, lessivage, rinçage complet et séchage complet puis 2 couches de SIGMABARDAGE.
- **Bardage prélaqué abîmé aux arêtes** : Dégraissage, lessivage, Rinçage soigné, séchage complet, grattage intensif à nue des parties abimées, brossage, dépoussiérage puis 1 couche de SIGMAPRIME ULTRA (dilué à 5%) puis 2 couches de SIGMABARDAGE.
- **Bardage brut non peint** : Dégraissage, dérochage à l'acide phosphorique (laisser agir au maximum 10min), rinçage soigné, séchage complet puis 1 couche de SIGMAPRIME ULTRA puis 2 couches de SIGMABARDAGE.

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre 10 mm, pistolet sans air (buse 13 à 17/1000ème, pression 180 à 210 bars)

Dilution

Rouleau, pistolet : 0 à 5% d'eau

Nettoyage du matériel

Eau

Observations

Conditions limites d'application:

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Ne pas appliquer par une température extérieure inférieure à 5 °C et une humidité relative supérieure à 80 %. La température du support doit être comprise entre 10 et 30 °C sur support non condensant et de 3 °C au dessus du point de rosée.

Il est nécessaire de bien mélanger le produit avant utilisation afin de garantir son homogénéité.

Classification

AFNOR: NF T 36 005 - Famille I - Classe 7b2

COV: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient maximum 110 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur: A+

Conservation

1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.

Hygiène et Sécurité

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site : www.quickfds.com.

La fiche technique est également disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.