



DESTINATION

Extérieur
A maroufler dans l'enduit de base des systèmes d'Isolation Thermique Extérieur PPG ISOL, PPG ISOL PAE +.

PROPRIETES

- Renforce la tenue aux chocs des façades revêtues d'une Isolation thermique par l'Extérieur.
- Permet le classement de résistance aux chocs «Catégorie I» ou «Catégorie II» des systèmes PPG ISOL et PPG ISOL PAE +.

CARACTÉRISTIQUES

Aspec	Treillis de verre soudé de couleur blanche.
Construction	Chaîne 1,50 fils/cm x2x1200 tex verre + liage synthétique 28 tex Masse longueur/chaîne : 136 tex Fils / 10 cm trame : 18 Masse longueur / trame : 272 tex Masse surfacique 164 g/m ² Tailles des mailles : 3,5 x 3,5 mm Tolérance +/-5
Résistance à la rupture	Selon MO 302/13 : Sens longueur : 700 daN / 5 cm Sens largeur : 600 daN / 5 cm
Epaisseur	Selon MO 302/03 : 1 mm
Rendement	1 ml par m ²
Conditionnement	Rouleau de 25 ml

CONSERVATION

Ce produit n'est pas soumis à une date limite d'utilisation.
A stocker dans un local à l'abri des intempéries, de l'humidité, de la lumière et du gel.

MISE EN ŒUVRE

Supports admissibles :

Isolation Thermique par l'Extérieur : isolant des systèmes PPG ISOL et PPG ISOL PAE + (tous modes de fixation).

Préparation des fonds

Ils se feront conformément au DTA en vigueur.

PPG ARMATURE HR

Treillis d'armature en fibre de verre soudée

Mai 2016

SYSTÈME D'APPLICATION

- Appliquer l'enduit de base à la lisseuse Inox.
- Appliquer PPG Armature HR sur l'enduit de base frais, maroufler à la lisseuse inox, puis retirer l'excès d'enduit de base.
- Les découpes se font aux ciseaux.
- La pose des lès se font bord à bord.

Matériel d'application Lisseuse Inox.

Nettoyage du matériel A l'eau.

OBSERVATIONS

Conditions limites d'application Ne pas appliquer par temps de gel, en cas d'averses menaçantes ou par vents fort, chaud et sec. Température d'application et du support supérieure à 5°C et inférieure à 30°C, humidité relative inférieure à 80%.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Non soumis à l'étiquetage.

La Fiche de Données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com

CLASSIFICATION

Classification AFNOR ETAG 004 : Catégorie I ou II selon le système utilisé.



PPG AC - France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10