

Peinture satinée à base de résines polyuréthanes acryliques pour protection des sols domestiques



CHROMATIC®



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



## DÉFINITION

Peinture pour sol à base de résines acryl-uréthanes monocomposante à destination de tous les sols domestiques

## DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Extérieur.
- Travaux de protection et de décoration de tous les sols domestiques à base de liants hydrauliques ou dérivés, en travaux neufs ou de rénovation sur anciens fonds peints adhérents et compatibles.

## SPÉCIFICITÉS

- Aspect satiné tendu.
- Bonne adhérence sur fonds neufs et anciens.
- Applicable sur sol de garage privatif.

## POINTS FORTS

- Facile d'application.
- Excellent garnissant et bonne opacité.
- Film dur, résistant aux pneus chauds.
- Facilement nettoyable, excellente durabilité.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné tendu.
Extrait sec en volume :	44 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	55 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,24 (±0,05) g/cm <sup>3</sup>
Rendement moyen :	Sur support brut : 5 à 7 m <sup>2</sup> /L En rénovation : 8 à 10 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Hors poussière : 90 min. Utilisation piéton : 24 heures (pour une teinte vive : 7 jours) - Circulation : 10 jours (pour une teinte vive : 15 jours)
Recouvrable :	24 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 10 L

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :** Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.203 (Réf. DTU 59.3).

**Systèmes d'application :**

Support brut : égrénage, brossage, dégraissage si nécessaire suivi d'un lavage, séchage complet, puis 1 couche de SIGMAFIX, puis 2 couches de SIGMASOL PLUS.

Sur anciennes peintures adhérentes : lessivage, dégraissage si nécessaire, lavage haute pression, séchage complet du support puis 1 couche de SIGMASOL PLUS dilué à 5%, puis une 2ème couche de SIGMASOL PLUS.

Sur anciennes peintures non adhérentes : décapage complet, rinçage et séchage complet puis une couche de SIGMAFIX suivie de 2 couches de SIGMASOL PLUS.

**Matériel d'application :** Brosse spéciale acrylique, rouleau polyamide texturé 18 mm.

**Dilution :** 0 à 5% selon la mise en œuvre.

**Nettoyage du matériel :** A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

## OBSERVATIONS

**Conditions limites d'application :** Humidité du support inférieure à 4%.

Ph du support compris entre 8 et 12.

En extérieur, la pente du support requise est au minimum de 1% vers les évacuations d'eaux pluviales pour éviter toute stagnation d'eau.

**Nota :** Si nécessaire, des traitements anticryptogamiques peuvent être effectués.

Fonction antidérapante par saupoudrage de MN 30 dans la 1ère couche fraîche, à refus, éliminer l'excédent après séchage puis application d'une 2ème couche de peinture non diluée.

## CLASSIFICATION

**AFNOR :** NF T 36-005 - Famille I - Classe 6a/7b2

**COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient maximum 95 g/l COV. Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants.

**Emission dans l'air intérieur :**



## CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).
- La fiche technique est disponible sur le site : [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).



**PPG AC FRANCE**

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Mars 2017

[sigmacoatings.fr](http://sigmacoatings.fr)