



Définition Impression et sous-couche à base de résines alkydes uréthannées à séchage rapide.

Domaines d'emploi

- Intérieur : plâtres, béton, bois... sains et secs.
- Extérieur : bois sain et sec exclusivement.

Spécificités

- Bloque et uniformise les fonds poreux et absorbants.
- Applicable sur matériaux alcalins.
- Haut pouvoir couvrant.
- Recouvrable dans la journée.

Points forts

- Polyvalence de supports et de destinations.
- Permet d'obtenir une absorption uniforme.
- Masque bien les fonds hétérogènes.

Caractéristiques	Aspect du film sec	:	Mat
	Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	< 6 % sous 85°
	Extrait sec en volume (en blanc)	:	62 (±2) %
	Extrait sec en poids (en blanc)	:	80 (±2) %
	Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,49 (±0,05) g/cm ³
	Point éclair	:	47°C
	Rendement moyen	:	8 à 10 m ² /L
	Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
	Sec au toucher	:	2 heures
	Hors poussière	:	2 heures
	Hors pluie	:	2 heures
	Recouvrable	:	5 heures
	Teintes	:	Blanc, teintes pastel approchées du nuancier Chromatic®
	Conditionnements	:	1L - 3L - 15L



Mise en œuvre

Supports admissibles

Intérieur : plâtre, bois, enduits neufs ou anciens ciments, et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

Extérieur : bois.

Préparation des fonds

Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1.

Matériel d'application

Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé 13mm, Pistolet

Dilution

White Spirit : 5 à 10 %

Nettoyage du matériel

White Spirit

Observations

Conditions limites d'application : Bien mélanger le produit avant utilisation. Penser à refermer soigneusement après utilisation pour empêcher le séchage de la peinture dans le pot. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et une humidité relative supérieure à 80% en extérieur et par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 70% en intérieur.

Classification

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

COV : Ce produit contient au maximum 350 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Conservation

24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.

Hygiène et Sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les vapeurs : en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site : www.quickfds.com.
- La fiche technique est également disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.